



ACUAPIEL 006

FECHA ELAB: 18/05/2018

FECHA ENTREGA: 29/06/2018

PAG:1 de 1

REV #: 1

TIPO

Adhesivo acuosos monocomponente, fabricado a partir de dispersiones de cauchos de Policloropreno modificado con resinas naturales y sintéticas; especialmente diseñado para elaboración de productos en las industrias de calzado y marroquinera, aplicación en spray.

CARACTERÍSTICAS

ASPECTO: Liquido blancuzco semiviscoso.

CONTENIDO DE SÓLIDOS: 54 +/- 2 %

VISCOSIDAD: 400 +/- 150 Cp.

DENSIDAD: 1.0 gr/cm³. A 22°C.

P.H. : 8.5 +/- 0.5

TIEMPO ABIERTO: Hasta 6 horas (depende del material y de la cantidad aplicada).

VIDA UTIL: Seis meses.

USOS

1. El adhesivo ACUAPIEL 006 es indicado para el pegado de diferentes tipos de materiales en la elaboración de capelladas, elaboración de bolsos, billeteras, cinturones; en la industria del calzado para el doblado, forrado, ensamble y montaje de materiales tanto naturales como sintéticos. En estos materiales sintéticos el pegue es de sostenimiento.

MANEJO

Después de preparar las superficies de acuerdo a su material se procede a:

1. Asegúrese que los materiales a unir estén limpios y no posean ningún tipo de residuos de otros procesos.
2. aplique por spray una capa uniforme de **ACUAPIEL 006** a las dos superficies a una distancia aproximada de 25 cm.
3. Deje secar hasta que la película del adhesivo se torne transparente.
4. Una los sustratos
5. Ejerza presión (presión uniforme con la mano, rodillo, martillo o prensa)..
6. Aplique con equipos de aspersión a baja presión entre 20 a 40 psi.

PRECAUCIONES

- Adecue un sitio para hacer la aplicación. Adhesivos listos para usar, no los diluya con agua o con otro solvente.
- En la preparación del calzado tenga en cuenta que por ser acuosos no reblandece punteras ni contrafuertes; para esto use Disolvente endurecedor Rápido, Endurecedor Especial o punteras termo adheribles.
- Evite el burbujeo de aire dentro del producto.
- Asegúrese de dejar bien tapados los recipientes, evite evaporaciones y contaminaciones.
- No exponga el producto a temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40 °C.
- Es alcalino, evite el contacto prolongado con la piel. Use tapabocas. Consulte la Hoja de seguridad.
- Una vez terminada la labor, limpie la pistola. Retire el adhesivo del tanque o vaso y limpie sus paredes con un textil, llene con agua y atomice hasta que salga agua limpia para lavar bien los ductos de la pistola y la manguera. Si el equipo se usa diariamente, puede dejarlo con agua. Antes de cargar el adhesivo nuevamente, retire el agua del tanque o vaso y asegúrese que el equipo está seco.
- Lave regularmente el equipo y la manguera con un solvente que retire los residuos internos que se secan y acumulan. Use Removedor 222 F

Esta información es a nuestro entender enteramente confiable. Recomendamos a los usuarios realizar sus propias pruebas para determinar el comportamiento de este producto en sus materiales específicos.

Consulte nuestro Dpto. técnico PBX 7 761800 incapsa@incap.com.co Bogotá